

Grijs opaak lineair polyethyleen met lage dichtheid (GRY)



Le matériau GRY est conçu pour assurer la confidentialité du contenu et le protéger de la lumière et des particules à moindre coût. Son opacité et sa solidité rendent ce matériau parfaitement adapté à de nombreuses applications. Le film GRY possède d'excellentes propriétés d'impression et est parfaitement adapté aux applications nécessitant des changements de sachets et de remplissages.

Les sachets sur rouleau authentiques Autobag® et les sachets contenus dans une boîte SidePouch™ sont parfaitement adaptés et permettent d'obtenir un

fonctionnement optimal de tous les équipements d'ensachage Automated Packaging Systems.

MIL GRY

Avantages pour l'utilisateur

- Adaptabilité
- Solidité
- Facile à utiliser

Applications type

- Médical
- Matériel informatique
- Toutes les applications nécessitant des niveaux élevés de transparence et de solidité

Spécifications techniques

Conformités:	S/O
Presse écrite:	Oui
Impression:	Oui
Coupe et soudure:	Oui
Épaisseur en mm:	1,32, 1,54, 2,0, 2,8
Configuration:	Autobag et SidePouch avec certaines restrictions

Données sur les performances:	U/M	1.5/ LD	2.0/ SD	3.0/ ET	4.0/ ST	ASTM
Turbidité	%	50	Opaque	Opaque	Opaque	D-1003
Résistance aux perforations	grammes	101	191	277	365	D-1709
Résistance à la traction MD	psi	3880	3749	3614	3360	D-882A
Résistance à la traction TD	psi	1410	3679	3358	3037	D-882A
Étirement MD	%	260	356	439	490	D-882A
Étirement TD	%	640	657	647	740	D-882A
Déchirement d'Elmendorf MD	grammes	237	192	330	365	D-1922
Déchirement d'Elmendorf TD	grammes	285	272	414	771	D-1922
OTR	cc/100in ² /dag	346	292	240	126.4	D-3985
MVTR	g/100in ² /dag	1.18	0.6	0.4	0.4	F-1249



Le tableau ci-dessus présente les valeurs de test nominales. Les résultats réels peuvent présenter quelques différences qui sont liées aux variations inhérentes au processus. Les données du test et l'épaisseur en mm concernent uniquement les matériaux MLT 1 et 2. Des volumes d'achat minimum peuvent s'appliquer.

Automated Packaging Systems France
25 Rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 Bron, France
Tel: +33 (4) 72 15 86 50 Fax: +33 (4) 72 15 86 59
E-mail: info@autobag.fr

Automated Packaging Systems Europe
Sales and Service Centre Benelux
Leuvensesteenweg 542 bus 8A
B-1930 ZAVENTEM
Tel: +32 (2) 7253100 Fax: +32 (2) 7253362
E-mail: info@autobag.be

machines

matériaux

service

Les avantages du système